



www.gruppochemrich.com

info@gruppochemrich.com

FACTORY

🇧🇪 Heuvelstraat 44 3550
Heusden-zolder / BELGIË
☎ +32 483 22 65 39 (WhatsApp)

OFFICE

🇹🇷 Mescid Mh. Demokrasi Cd.
Birmes San.St.A 4 no:14
Tuzla/İSTANBUL
+90 216 393 70 56
+90 532 495 79 55 (WhatsApp)

RICCO FF

Karakteristik	Fosfatester ve özel yüzey aktif maddelerin kombinasyonu
Görünüm	Berrak, sarımsı sıvı
Konsantrasyon	59 % $\pm$ 1 DIN 51 777
pH-Değeri	6,5 $\pm$ 0,5 (1:10) DIN 53 345
Yük Durumu	Anyonik
Hazırlama Şekli	Sıcak su ile 1:2-5 oranında karıştırılarak emülsiyeye edilir.
Stok Stabilitesi (ay)	12
Uygulama Alanı	Her tip deri üretiminde uygundur.
Özellikleri	- Tüm kesitte dengeli homojen yumuşaklık - Hoş, dolgun, sıkı tutum - Süet derilerde ipeksi tutum - Kromlu derilerde açık tonlar - Derin boyama - Sırça sıklığına nötr etki - Sert su dayanımı çok iyi - Krom banyolarına dayanımı çok iyi - Tuz ve asitli ortamlara dayanımı mükemmel
Uygulama	- Krom tabaklama ve retanaj % 1-1.5 PELLAN 55 N - Ana yağlama % 7-12 tek başına veya su ile emülsiyeye olan diğer yağlama maddeleri ile kombine - Sülfate, sülfite, sülfoklorlu ve paça yağı gibi her tip yağlama maddesi ile uyumludur. - Antistatik madde olarak da kullanılabilir.
Stok Davranımı	-4°C a kadar berrak sıvıdır. Bu sıcaklığın altında pasta halindedir. Oda sıcaklığına ısıtılıp karıştırıldıktan sonra rahatlıkla tekrar kullanılabilir.

Firmamız yukarıda belirtilen bilgileri ve sonuçları belirli bir uygulama sonunda elde etmiş olup, işletmelerde aksine veya farklı neticeler alınmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.